


	Metalit
	Qg 4,0-33 %
Perforation \square	4,0 mm
Lochanteil	33 %
Perforationsbreite max.	630 mm
Durchgangsbreite max.	800 mm
Materialstärke Stahl max.	0,70 mm
Materialstärke Alu max.	0,60 mm
Bez. nach DIN 24041	Qg 4,00-7,00
Abstand horizontal	7,00 mm →
Abstand vertikal	7,00 mm ↓
Abstand diagonal	9,89 mm ↘
Perforationsrichtung	→

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad a_s zu
Terzmittelfrequenz f (Hz)



Gesamtaufbau	200 mm
Vlies	Akustik-Vlies, eingeklebt
Prüfzeugnis	P-BA 279/2006 Bild 4
NRC	0,80
a_w	0,80
Absorberklasse	B (DIN EN 11654)
Auflage	ohne

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
100	0,15	
125	0,38	0,40
160	0,61	
200	0,67	
250	0,77	0,75
315	0,79	
400	0,90	
500	0,93	0,90
630	0,89	
800	0,75	
1000	0,69	0,75
1250	0,77	
1600	0,81	
2000	0,81	0,80
2500	0,81	
3150	0,76	
4000	0,77	0,75
5000	0,75	